

## Photocatalytic degradation of phenol in Aqueous Solutions by Fe(III)-doped TiO<sub>2</sub>/UV Process

Hemmati Borji S.<sup>1</sup>, \*Nasseri S.<sup>1</sup>, Nabizadeh R.<sup>1</sup>, Mahvi A.H.<sup>1</sup>, Javadi A.H.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

<sup>2</sup> Nanotechnology Group, Agricultural Jihad Engineering Research Center, Tehran, Iran

Received: 25 September 2010 Accepted: 14 December 2010

### ABSTRACT

**Backgrounds and Objectives:** Phenol and phenolic compounds are widely used in industry and daily life, and are of high interest due to stability in the environment, dissolution ability in water and health problems. In this regard, phenol removal from water is of high importance. The purpose of this study was to investigate the efficiency of photodegradation process for removal of phenol from aqueous system by use of Fe-doped TiO<sub>2</sub> nanoparticles prepared by sol-gel method.

**Materials and Methods:** Phenol concentrations of 5, 10, 50 and 100 mg/L were prepared and exposed to UV and Fe-doped TiO<sub>2</sub>, separately and simultaneously. Also the effect of initial phenol concentration, Fe-doped TiO<sub>2</sub> loading and pH were studied. Various doses of photocatalyst investigated for Fe-doped TiO<sub>2</sub> were 0.25, 0.5 and 1 g/L. pH was studied at three ranges, acidic (pH=3), neutral (pH=7) and alkaline (pH=11).

**Results:** Maximum degradation was obtained at acidic pH, 0.5 g/L of Fe-doped TiO<sub>2</sub> for all of phenol concentrations. With increasing initial concentration of phenol, photocatalytic degradation decreased. In comparison with Fe-doped TiO<sub>2</sub>/UV process, efficiency of UV radiation alone was low in phenol degradation (% 64.5 at 100 mg/l of phenol concentration). Also the amount of phenol adsorbed on the Fe-doped TiO<sub>2</sub> was negligible at dark conditions.

**Conclusion:** Results of this study showed that Fe(III)-doped TiO<sub>2</sub> nanoparticles had an important effect on photocatalytic degradation of high initial phenol concentration when Fe(III)-doped TiO<sub>2</sub>/UV process applied.

**Key words:** Photocatalytic process, Phenol, Fe(III)-doped TiO<sub>2</sub>, Sol-gel method, Aqueous system

---

\*Corresponding Author: [naserise@tums.ac.ir](mailto:naserise@tums.ac.ir)

Tel: +98 21 88954914      Fax: +98 21 88950188

## تجزیه فتوکاتالیستی فنل با استفاده فرایند UV/TiO<sub>x</sub> غنی شده با آهن سه ژرفیتی از محیط‌های آبی

سعیده همتی برجی<sup>۱</sup>، سیمین ناصری<sup>۲</sup>، رامین نبی زاده<sup>۳</sup>، امیر حسین محوی<sup>۴</sup>، امیر حسین جوادی<sup>۵</sup>

نویسنده مسئول: تهران، میدان انقلاب، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه بهداشت محیط [naserise@tums.ac.ir](mailto:naserise@tums.ac.ir)

دربافت: ۸۹/۰۷/۰۳ پذیرش: ۸۹/۰۹/۲۳

### چکیده

**زمینه و هدف:** در صنعت و زندگی روزانه، فنل و ترکیبات فنلی به طور وسیعی استفاده می‌شود که به دلیل پایداری در محیط، قابلیت انحلال در آب و مشکلات بهداشتی مورد توجه است. بنابراین باید نسبت به حافظ آنها و جلوگیری از آلودگی آب‌های پذیرنده اقدام نمود. هدف اصلی در این مطالعه تجزیه فتوکاتالیستی فنل در یک محیط آبی با استفاده از نانوذرات دی اکسید تیتانیوم ( $TiO_x$ ) غنی شده با آهن ( $Fe^{r+}$ ) و سنتز شده با روش سل-ژل بوده است.

**روش بررسی:** این مطالعه از نوع مطالعات بنیادی - کاربردی است. حجم نمونه مورد بررسی ۱۵۰۰ میلی لیتر بود. نتایج حاصل با استفاده از آزمون آماری آنالیز رگرسیون چندگانه بررسی گردید. غلظت‌های ۵، ۱۰، ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم در لیتر از فنل ابتدا در مراحل جداگانه تحت تاثیر پرتو فرابنفش و دی اکسید تیتانیوم غنی شده با آهن ( $Fe^{r+}-TiO_x$ ) و سپس هر دو به طور همزمان، قرار داده شدند. هم چنین اثر غلظت اولیه فنل، بار بار pH و تاثیر  $Fe^{r+}-TiO_x$  در میزان تجزیه فتوکاتالیستی فنل مطالعه شد. مقادیر بررسی شده برای فتوکاتالیست برابر با ۰/۰۵، ۰/۲۵ و ۱ گرم در لیتر بود. pH نیز در محدوده اسیدی (pH=۳) و قلیایی (pH=۷) مطالعه شد. به منظور تعیین تاثیر متغیرهای pH، زمان ماند، بار غلظت اولیه فنل و UV بر کارایی فرایند از آنالیز رگرسیون چندگانه استفاده گردید.

**یافته‌ها:** نتایج نشان دادند که بالاترین کارایی تجزیه در هر کدام از غلظت‌های مورد بررسی فنل در pH اسیدی و میزان ۰/۵ گرم در لیتر  $Fe^{r+}-TiO_x$  در فرایند UV می‌باشد  $Fe^{r+}-TiO_x/UV$  می‌باشد  $62/4$  درصد در غلظت ۱۰۰ میلی گرم در لیتر فنل. هم چنین با افزایش غلظت اولیه فنل میزان تجزیه فتوکاتالیستی کاهش یافت. استفاده از پرتو فرابنفش به تنهایی، در مقایسه با فرایند  $Fe^{r+}-TiO_x/UV$  کارایی کمتری در تجزیه فنل به ویژه در غلظت‌های بالاتر داشت  $38/6$  درصد در غلظت ۱۰۰ میلی گرم در لیتر فنل. هم چنین میزان جذب سطحی فنل بر کاتالیست  $Fe^{r+}-TiO_x$  در تاریکی بسیار ناچیز بود. نتیجه گیری: نتیجه این بررسی نشان داد که نانو فتوکاتالیست  $Fe^{r+}-TiO_x$  نقش موثری در تجزیه فتوکاتالیستی فنل به ویژه در غلظت‌های بالاتر آن در فرایند  $Fe^{r+}-TiO_x/UV$  دارد.

**واژگان کلیدی:** تجزیه فتوکاتالیستی، فنل، دی اکسید تیتانیوم غنی شده با آهن، محیط آبی

۱- کارشناس ارشد بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲- دکترای شیمی، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

۳- دکترای بهداشت محیط، دانشیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

۴- دکترای بهداشت محیط، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

۵- کارشناس ارشد مهندسی مواد، شناسایی و انتخاب مواد، پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی

## مقدمه

قیمت پایین، ویژگی های الکترونیکی و نوری و فعالیت نوری بالا (فتوکاتیویته) به عنوان متداول ترین فتوکاتالیست نیمه رسانا برای حذف آلاینده ها در آب و هوا مورد استفاده قرار گرفته است<sup>(۹)</sup>. این ترکیب علاوه بر مزایای گفته شده کاستی هایی هم چون استفاده موثر کم تراز فوتون ها در مقایسه با نمونه های غنی شده آن با عناظر دیگر، سرعت نسبتاً بالای ترکیب مجدد الکترون ها و حفرات تولید شده به وسیله نور و فعالیت در بازه محدود طول موج (کم تراز ۴۰۰ نانومتر) را دارد.

بنابراین به منظور بهبود کارایی فتوکاتالیستی  $TiO_2$  و گسترش نور جذبی موثر آن به ناحیه نور مریبی و هم چنین جلوگیری از ترکیب مجدد الکترون - حفره، اصلاحاتی با استفاده از عملیات مختلف بر روی آن انجام شده است که از میان آنها می توان به غنی کردن  $TiO_2$  (Doping) با یون های فلزی و غیر فلزی اشاره نمود.

بررسی مطالعات نشان داده اند که یون های فلزی انتقالی مانند  $Fe^{3+}$  برای افزایش فعالیت فتوکاتالیتیک می توانند مورد استفاده قرار گیرند<sup>(۱۰ و ۱۱)</sup>. یون فلزی  $Fe^{3+}$  به دلیل آرایش الکترونی نیمه پر<sup>(۹-۱۳)</sup> و با شاعع یونی نزدیک به شاعع یونی  $Ti^{3+}$  می تواند به راحتی در میان شبکه  $TiO_2$  جایگزین شود و موجب افزایش فعالیت فتوکاتالیست در ناحیه نور مریبی گردد، هم چنین یون های  $Fe^{3+}$  می توانند در شبکه  $TiO_2$  یک دام سطحی برای الکترون ها و حفرات به وجود آمده از تابش ایجاد نموده و در نتیجه با کاهش ترکیب مجدد الکترون ها و حفرات تولید شده بازدهی کوانتایی و فعالیت فتوکاتالیستی را افزایش دهد. بنابراین، یون  $Fe^{3+}$  به عنوان یک عامل غنی سازی (Dopant) موثر و قابل توجه مطرح است<sup>(۱۰ و ۱۵-۱۳)</sup>.

شکل ۱ تصویر شماتیک انرژی در یک سیستم  $Fe^{3+}-TiO_2$  را نشان می دهد<sup>(۱۱)</sup>.

فعالیت فتوکاتالیستی  $Fe^{3+}-TiO_2$  شدیداً به روش تهیه، نوع پیش ماده حاوی آهن، و مقدار و کیفیت آهن بستگی دارد. به طور معمول مقدار ناچیزی از آهن غنی کننده تاثیر مثبتی در افزایش فعالیت فتوکاتالیستی  $Fe^{3+}-TiO_2$  دارد.

فلز و ترکیبات فلزی جزو آلاینده های متداول منابع آبی هستند<sup>(۱)</sup>. فلز از طریق منابع طبیعی و مصنوعی وارد محیط های آبی می شود<sup>(۲)</sup>، اما عمدۀ راه ورود فلز به محیط های آبی منبع مصنوعی هم چون ساخت رزین، پلاستیک، چسب، لاستیک، آهن، فولاد، آلومینیوم، سموم حشره کش، قارچ کش و باکتری کش<sup>(۳-۵)</sup> است. فلز یک ماده شیمیایی به فرمول  $C_6H_6OH$  است و زمانی که این ماده در محیط رها شود به مدت طولانی باقی نمی ماند، اما اگر به طور مداوم به محیط تخلیه گردد، زمان ماند آن در آب، خاک و هوا بالا می رود<sup>(۶)</sup>.

ترکیبات فلزی علاوه بر خطرات بهداشتی متعدد، به دلیل ایجاد بو و طعم حایز اهمیت هستند. یکی از پیامدهای وجود فلز ایجاد ترکیبات کلروفنلیک در طی کلرزنی آب آشامیدنی است که منجر به بوی زننده و قابل اعتراض نزد مصرف کنندگان می گردد، لذا فلز در طبقه بندي آلاینده های دارای اولویت و خطرناک در آژانس بین المللی تحقیقات سرطان (IARC) و International agency for the research on cancer در فهرست سازمان حفاظت محیط زیست امریکا معرفی شده است<sup>(۷)</sup>. فرایندهای متعددی مانند جذب سطحی، استخراج توسط حلال های شیمیایی، اکسیداسیون شیمیایی و اکسیداسیون مرطوب برای حذف فلز و مشتقات آن در آب و فاضلاب به کار رفته اند که هر یک مزایا و معایب خود را دارند<sup>(۸)</sup>. اما به دلیل زمان طولانی و هزینه بالای فرایندها، تحقیقات برای ارایه روش های مناسب تر، هم چنان در حال انجام است که از آن جمله می توان به تجزیه فتوکاتالیستی اشاره نمود.


در تجزیه فتوکاتالیستی، مواد آلوده کننده تحت تاثیر تابش پرتو فرابنفش (UV) و در حضور ذرات اکسید فلزی نظیر  $TiO_2$  و  $ZnO$  تجزیه می گردد<sup>(۶)</sup>. مکانیسم روش تجزیه فتوکاتالیستی بر اساس تولید رادیکال های فعال و واکنشی مانند  $OH^0$  و تجزیه آلاینده از طریق این رادیکال هاست<sup>(۶)</sup>. دی اکسید تیتانیوم به علت پایداری شیمیایی، عدم سمیت،

در این مطالعه از نانو ذره دی اکسید تیتانیوم غنی شده با آهن و سنتز شده با روش سل-ژل برای تجزیه فتوکاتالیستی فنل استفاده شد و تاثیر عوامل موثر در بازده فرایند مانند غلظت اولیه فنل، غلظت فتوکاتالیست، pH محیط (اسیدی، خنثی و قلیایی) و میزان جذب فنل بر روی کاتالیست در تاریکی بررسی شد.

## مواد و روش ها

نانوفتوکاتالیست پودری  $\text{Fe}^{3+}-\text{TiO}_2$  به طریقه سل-ژل سنتز شد. به این ترتیب که ابتدا نیترات آهن در نیمی از پروپانول حل شد و با هموژنایزر هم زده شد بعد از گذشت ۱۵ دقیقه از عمل هم زدن، نیم دیگر پروپانول با تیتانیوم ترا ایزو پروپوکسید (TTIP) ترکیب شد و قطره قطره به محلول اضافه شد، بعد از گذشت ۱۵ دقیقه به محلول قبلی افزوده شد تا سل تشکیل شود. همزمان آب مقطر نیز قطره قطره به محلول اضافه شد، بعد از گذشت ۳۰ دقیقه از شروع کار افزودن مخلوط پروپانول و TTIP به محلول پروپانول و نیترات آهن، چند قطره اسید نیتریک هم می افزاییم تا pH محلول ۳ شود. در تمام مدت افزایش مواد عمل همزدن توسط هموژنایزر باید ادامه پیدا کند. سپس محلول به مدت ۲۴ ساعت جهت ژله ای شده (تشکیل ژل) روی همزن مغناطیسی قرار داده شد. ژل تشکیل شدن به مدت ۱۰ ساعت در آون در دمای  $^{\circ}\text{C}$  ۸۰ جهت خروج الكل قرار داده شد. به منظور فعال کردن کاتالیست آن را به مدت ۲ ساعت در کوره در دمای  $^{\circ}\text{C}$   $50 \pm 50$  و سپس جهت خنک شدن در دسیکاتور قرار داده شد. در نهایت و بعد از خنک شدن به صورت پودر در آورده شد(۱۸).

شکل ظاهری و متوسط قطر ذرات کاتالیست با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مدل Cam Scan MV2300 تعیین گردید. جهت تعیین ساختار کریستالی کاتالیست از پراش سنج پرتو (XRD) X مدل D8 Advanced Bruker AXS به کار برنده پرتو-Ka (کاتد مس)، استفاده شد. متوسط قطر ذرات کاتالیست



شکل ۱: تصویر شماتیکی انتقال بار الکتریکی از  $\text{TiO}_2$  برانگیخته شده به وضعیت های مختلف یون های Fe (۱۱)  
(VB: Valence Band,  $E_g$ : Energy gap)

روش های مختلفی برای تهیه نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم غنی شده با آهن وجود دارد که از آن جمله می توان به روش های هیدرورترمال (Sol-gel), سل-ژل (Hydrothermal), پلاسمای اکسیداتیو پیرولیز (Plasma oxidative pyrolysis)، فلیم اسپری پیرولیز (Flame spray pyrolysis)، ترسیب و غوطه ورسازی (Co-precipitation and immersion) و اشباع مرطوب (Wet impregnation) اشاره کرد که در میان آنها روش سل-ژل به طور وسیعی مورد استفاده است (۱۵). در سال ۲۰۰۶، ادن و همکاران با استفاده از نانوفتوکاتالیست  $\text{Fe}^{3+}-\text{TiO}_2$  که با روش میکروامولسیون آماده شده بود تجزیه فتوکاتالیستی فنل در محیط آبی با  $\text{TiO}_2$  غنی شده با درصد های وزنی مختلف یون آهن تحت نور UV را مورد مطالعه قرار دادند و دریافتند که تجزیه فتوکاتالیستی فنل با نانوفتوکاتالیست  $\text{Fe}^{3+}-\text{TiO}_2$  (که درصد وزنی یون آهن آن ۱ بود)، افزایش یافت (۱۶). در سال ۲۰۰۶، شمسون نهار و همکاران تجزیه فتوکاتالیستی فنل را به وسیله نانوفتوکاتالیست  $\text{Fe}^{3+}-\text{TiO}_2$  با غلظت های مختلف یون آهن در حضور نور مریی و UV بررسی کرده و مشاهده کردند که میزان تجزیه در نسبت مولی UV چه در حضور نور مرئی و چه در حضور UV افزایش یافت (۱۷).

با توجه به این که امروزه استفاده از نانو مواد مختلف در حذف انواع آلاینده ها از آب و فاضلاب بسیار مورد توجه است، لذا

اضافه شد و برای ایجاد اختلاط بهتر نمونه از همزن مغناطیسی (IKA- WERKE RCT B) استفاده گردید. به منظور تعیین مقدار بهینه فتوکاتالیست در تجزیه فتوکاتالیتیکی، سه غلظت متفاوت آن ( $0/25$ ،  $0/5$  و  $1$  گرم در لیتر) مورد بررسی قرار گرفت.




برای تعیین  $\text{pH}$  بهینه در تجزیه فتوکاتالیستی فل، آزمایش‌ها در سه مقدار  $\text{pH}$  اسیدی ( $\text{pH}=3$ )، طبیعی ( $\text{pH}=7$ ) و بازی ( $\text{pH}=11$ ) انجام شد. جهت تنظیم  $\text{pH}$  در نمونه‌ها از هیدروکسید آمونیوم  $1$  نرمال و اسید کلریدریک  $0/1$  نرمال استفاده شد.

در طول هر فرایند و در فواصل زمانی  $30$ ،  $60$ ،  $90$ ،  $120$ ،  $150$ ،  $180$ ،  $210$  دقیقه، نمونه برداری از راکتور انجام شد. در انتهای هر آزمایش، به منظور جداسازی ذرات کاتالیست از محلول فل، از سانتریفوژ با دور  $rpm$   $6000$  به مدت  $10$  دقیقه و سپس از فیلتر استفاده گردید و فل باقی مانده موجود در محلول با استفاده از روش اسپکترومتری (Perkin-Elmer Lambda 25-UV/Vis) و در طول موج  $500$  نانومتر اندازه گیری شد(۱۹).


به منظور دستیابی به نتایج قابل مقایسه، نمونه‌ها در مراحل جداگانه در معرض پرتو فرا بنتش، نانو ذره  $\text{Fe}^{3+}-\text{TiO}_x$  کاربرد همزمان اشعه فرابنفش و نانو ذره قرار گرفتند.

با استفاده از SEM  $50 \text{ nm}$  < و نسبت درصد اتمی  $\text{Fe}/(\text{at}\%)$  در آن برابر با  $0/034$  تعیین گردید. نتایج حاصل از XRD وجود دو فاز روتیل ( $\text{R}$ ) و بتا ( $\beta$ ) یا میله‌ای از  $\text{TiO}_x$  را در ساختار کریستالی کاتالیست نشان داد. شکل‌های  $2$  و  $3$  به ترتیب تصاویر و الگوهای پراش پرتو  $X$  به دست آمده از آنالیز SEM و XRD را نشان می‌دهند. آزمایش‌های تجزیه فتوکاتالیستی در یک راکتور شیشه‌ای استوانه‌ای شکل با حجم  $2$  لیتر انجام گرفت. منبع تابش یک لامپ فرابنفش (UV-C, 27W مدل B) ساخت شرکت تروجان، با حداکثر طول موج  $280 \text{ nm}$ ، به طول  $25$  سانتی‌متر بود که در داخل غلاف کوارتز به ارتفاع  $30$  سانتی‌متر و قطر  $5$  سانتی‌متر محافظت می‌شد. برای این که نمونه بهتر مورد تابش قرار گیرد، لامپ در مرکز ظرف در محلول غوطه‌ور گردید. کل این سیستم برای جلوگیری از باز تابش در داخل فویل آلومینیومی پیچیده شده بود. شکل  $4$  شمایی از راکتور مورد استفاده در این تحقیق را نشان می‌دهد.


به منظور مشابه سازی غلظت فل در نمونه‌های مورد بررسی با متوسط غلظت آن در فاضلاب صنایع تولیده کننده، و نیز بررسی تاثیر غلظت اولیه فل در فرایند UV/ $\text{Fe}^{3+}-\text{TiO}_x$  محلول فل در پنج غلظت  $5$ ،  $10$ ،  $50$ ،  $100$  و  $500$  میلی‌گرم در لیتر با استفاده از فل آزمایشگاهی مرک تهیه گردید. فتوکاتالیست  $\text{Fe}^{3+}-\text{TiO}_x$  به صورت پودر به محلول فل



شکل ۲: تصاویر به دست آمده از SEM





شکل ۴: شماتیک راکتور فتوکاتالیستی

شکل ۳: الگوی پراش پرتو X:  $(\text{Fe:Ti} \text{ (at \%)} = 0.034)$ 

### یافته ها

#### تأثیر pH در تجزیه فتوکاتالیستی فنل


شکل ۵ نتایج به دست آمده از به کار گیری فرایند  $\text{Fe}^{r+}-\text{TiO}_x$  در سه pH مختلف را نشان می دهد. همان طور که از شکل مشاهده می شود کارایی تجزیه فنل در  $\text{pH}=3$  بیشترین (۴۶/۵۴ درصد) و در  $\text{pH}=7$  کمترین (۴۶/۴۲ درصد) مقدار را در غلظت های مورد مطالعه فنل داشت که این نشان دهنده نقش مهم pH در تجزیه فنل در فرایندهای استفاده کننده توام پرتو فرابنفش و فتوکاتالیست است.

شکل ۶: تاثیر بار  $\text{Fe}^{r+}-\text{TiO}_x$  بر روی تجزیه فتوکاتالیستی فنل:  $\text{pH}=3$ ،  $C_0=100 \text{ mg/L}$ ،  $\text{C}/\text{C}_0=0.5 \text{ g/L}$ شکل ۵: تاثیر pH در تجزیه فتوکاتالیستی فنل:  $\text{C}_0=100 \text{ mg/L}$ ،  $\text{C}/\text{C}_0=0.5 \text{ g/L}$


تاثیر غلظت اولیه فل نی در تجزیه فتوکاتالیستی آزمایش های بررسی تاثیر غلظت اولیه فل نی در تجزیه فتوکاتالیستی در pH باریک  $\text{Fe}^{++}-\text{TiO}_2$  بهینه نشان می دهد که با افزایش غلظت اولیه فل نی میزان تجزیه فتوکاتالیستی کاهش می یابد (شکل ۷). استفاده از  $\text{Fe}^{++}-\text{TiO}_2$  در تاریکی نتایج بررسی اثر جذب سطحی  $\text{Fe}^{++}-\text{TiO}_2$  نشان داد که این

جدول ۱: پارامترهای ثابت سرعت (K) و ضریب همبستگی (R<sup>2</sup>) در تجزیه فتوکاتالیستی فل نی در مقادیر متفاوت فتوکاتالیست

$\text{Fe}-\text{TiO}_2$	$K(\text{min}^{-1})$	$R^2$
۰/۲۵	۰/۰۰۲۳	۰/۸۱۶۲
۰/۵	۰/۰۰۲۴	۰/۷۷۸۴
۱	۰/۰۰۲۴	۰/۷۵۵



شکل ۷: تاثیر غلظت اولیه فل نی در تجزیه فتوکاتالیستی:  $\text{Fe}^{++}-\text{TiO}_2 = ۰/۵ \text{ pH} = ۴ \text{ g/L}$  ۳:  $C_0 = ۱۰ \text{ mg/L}$



شکل ۸: تاثیر جذب سطحی  $\text{Fe}^{++}-\text{TiO}_2$  بر روی فل نی:  $\text{Fe}^{++}-\text{TiO}_2 = ۰/۵ \text{ pH} = ۴ \text{ g/L}$  ۳:  $C_0 = ۱۰ \text{ mg/L}$

خوبی داشته است، ولی در غلظت های بالای آن استفاده از نانوفتوکاتالیست  $\text{Fe}^{3+}-\text{TiO}_2$  میزان حذف را به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد.


### بحث



امروزه استفاده از فرایندهای فتوکاتالیستی به منظور تجزیه آلاینده هایی نظیر فنل، یک فناوری رو به رشد است. در این مطالعه تجزیه فتوکاتالیستی فنل با استفاده از فرایند UV/pH و با تأکید بر زمان ماند، غلظت اولیه فنل و  $\text{Fe}^{3+}-\text{TiO}_2$

اثر ناچیز می باشد، چنانچه از شکل ۸ نیز مشاهده می شود کارایی جذب فنل بر روی  $\text{Fe}^{3+}-\text{TiO}_2$  در مقایسه با تجزیه فتوکاتالیستی فنل در فرایند UV سیار ناچیز است.

استفاده از تابش فرابنفش به تنها یی در تجزیه فنل

فنل از جمله ترکیباتی است که ضریب مولار UV بالای دارد بنابراین می توان گفت که در شرایطی به تنها یی با نور قابل تصفیه می باشد (فتواکسیداسیون مستقیم). اما چنان که در شکل های (a-d) مشاهده می شود هرچند استفاده از UV به تنها یی در غلظت های کم تر فنل کارایی حذف





شکل ۹: بررسی مقایسه ای تجزیه فل با استفاده از UV به تنها و فرایند UV/Fe<sup>3+</sup>-TiO<sub>2</sub> در (a) pH=۳ (b) غلظت ۵ میلی گرم در لیتر فل، (c) غلظت ۱۰ میلی گرم در لیتر فل، (d) غلظت ۱۰۰ میلی گرم در لیتر فل

انجام شده توسط گواؤ و همکاران در سال ۲۰۰۶ (۲۰) نیز نشان داد که یون های  $H^+$  نقش مهمی را در تشکیل رادیکال های  $OH^0$  دارا هستند. اما تجزیه بیشتر فل در محیط قلیایی نسبت به محیط خشی را می توان به این علت دانست که در این محیط فل محلول بیشتر به صورت یون های فنوکسیک است که واکنش پذیرتر از خود فل هستند و در نتیجه با رادیکال های موجود به راحتی وارد واکنش می شوند. عامل

و غلظت  $Fe-TiO_2$  و نقش آنها به تنها و فرایند UV/Fe<sup>3+</sup>-TiO<sub>2</sub> در تجزیه فل با استفاده ای مورد بررسی قرار گرفت. بررسی تاثیر pH (شکل ۵) نشان داد که میزان تجزیه فل در pH اسیدی بیشتر است. علت این امر می تواند حضور بیشتر یون های  $H^+$  در محیط اسیدی باشد که منجر به تشکیل رادیکال های  $OH^0$  شود و نیز از طریق اکسیژن های موجود در محلول، رادیکال های  $HO_2^0$  را تشکیل می دهد که در نهایت تبدیل به رادیکال های  $OH^0$  می شوند. مطالعات

هیدروکسیل میزان تجزیه بیشتری نسبت به محلول با غلظت زیادتر پیدا خواهد کرد. علت ممکن دیگر، تولید محصولات میانی واکنش پذیرتر از خود فنل است که با رادیکال‌های موجود وارد واکنش می‌شوند. لذا با توجه به رقابت بین فنل و محصولات میانی، با افزایش غلظت اولیه فنل و تجمع و افزایش غلظت محصولات میانی از یک سو و کم شدن مقدار فنل موجود در محیط، مقدار قابل توجهی از رادیکال‌های تشکیل شده جهت تخریب محصولات میانی به محصولات ساده‌تر به کار می‌رود. مطالعات ملکی و همکاران در سال ۲۰۰۶ (۷) نیز نشان داد که با افزایش غلظت اولیه فنل میزان تجزیه آن کاهش می‌یابد. هم چنین این امکان وجود دارد که در فرایند تجزیه فنل در غلظت‌های بالا، ترکیبات پلیمری مانند بی‌فنل‌ها تشکیل شوند که غیر محلول در آب هستند و احتمال دارد بر سطح کاتالیست بچسبند و همین عامل می‌تواند دلیل کندی و کاهش کارایی واکنش فتوکاتالیتیک در غلظت‌های بالای فنل باشد. سوبزاکسیکی و همکاران در سال ۲۰۰۴ (۲۶) نیز نتایج مشابهی را نشان داد، که دلیل آن را تشکیل ترکیبات پلیمری غیر محلول عنوان کردند.

### نتیجه گیری

بررسی اثر جذب سطحی  $\text{Fe}^{3+}-\text{TiO}_4$  (شکل ۸) نشان داد که میزان جذب فنل در تاریکی بر روی  $\text{Fe}^{3+}-\text{TiO}_4$  در مقایسه با تجزیه آن تحت فرایند UV بسیار ناچیز است که این امر نشان دهنده نقش بسیار مهم پرتو فرابنفش در فعال‌سازی نانو فتوکاتالیست  $\text{Fe}^{3+}-\text{TiO}_4$  برای تجزیه فتوکاتالیستی فنل است. به طور کلی نتایج به دست آمده از آزمایش‌ها نشان داد که استفاده از پرتو UV به تنها بیان (شکل ۹) حتی برای تجزیه آلینده‌ای هم چون فنل که ضریب مولار UV بالایی دارد در غلظت‌های پایین آن موثر و به منظور تجزیه غلظت‌های بالاتر آن استفاده توأم از پرتو UV همراه با فتوکاتالیستی چون  $\text{Fe}^{3+}-\text{TiO}_4$  ضروری است. به این ترتیب نقش فتوکاتالیست  $\text{Fe}^{3+}-\text{TiO}_4$  در این مطالعه به عنوان

دیگر را می‌توان بالا بودن غلظت هیدروکسیل در محیط قلیایی دانست. هر چند افزایش بیش از حد غلظت هیدروکسیل خود می‌تواند به عنوان مانع در مقابل نفوذ نور بر سطح  $\text{TiO}_4$  باشد. به علاوه pH بالا زمینه مساعدی را برای تشکیل یون‌های کربنات به وجود می‌آورد که ریاینده موثر یون‌های  $\text{OH}^-$  است و می‌تواند سرعت تجزیه را کاهش دهد (۲۱). در بیان تاثیر بارگذاری  $\text{Fe}^{3+}-\text{TiO}_4$  در تجزیه فتوکاتالیستی فنل و افزایش میزان تجزیه با افزایش بار فتوکاتالیست از ۰/۲۵ به ۰/۵ گرم در لیتر (شکل ۶)، می‌توان گفت که با افزایش غلظت کاتالیست از ۰/۲۵ به ۰/۵ گرم در لیتر، تعداد فوتون‌های جذب شده افزایش می‌یابد که موجب افزایش تعداد سایت‌های فعال شده در دسترس در سطح فتوکاتالیست می‌شود و تعداد مولکول‌های فنل جذب شده نیز افزایش می‌یابد مطالعات انجام شده توسط یانگ و همکاران در سال ۲۰۰۸ (۲۲) و محوی و همکاران در سال ۲۰۰۹ (۲۳) نیز نشان داد که افزایش غلظت فتوکاتالیست دریک حد بهینه می‌تواند موجب افزایش تجزیه فتوکاتالیستی شود. در غلظت ۱ g/L نانوذره در مقایسه با غلظت ۰/۵ g/L افزایش قابل ملاحظه‌ای در کارایی تجزیه مشاهده نمی‌شود. در واقع افزایش کاتالیست حتی می‌تواند نفوذ نور را در محلول کاهش دهد و پراکندگی نور از سطح نانوذرات را افزایش دهد. به این ترتیب حجم فعال شده نوری کاهش می‌یابد و در نتیجه مقدار کمی از سوسپانسیون  $\text{Fe}^{3+}-\text{TiO}_4$  فعال می‌گردد. هم چنین کلوخه شدن و انباشتگی و ته نشینی  $\text{Fe}^{3+}-\text{TiO}_4$  در مقدار زیاد بارگذاری کاتالیست اتفاق می‌افتد. مطالعات برخی محققین نیز موید این مطلب است (۲۰ و ۲۲-۲۵). بنابراین مقدار ۰/۵ g/L از  $\text{Fe}^{3+}-\text{TiO}_4$  به عنوان مقدار بهینه انتخاب شد. بررسی اثر غلظت اولیه فنل در تجزیه فتوکاتالیستی نشان داد که با افزایش غلظت اولیه فنل میزان تجزیه فتوکاتالیستی کاهش می‌یابد (شکل ۷). دلیل این امر را می‌توان این طور بیان کرد که در فرایند فتوکاتالیستی غلظت رادیکال‌های تولید شده در همه محلول‌ها برابر است و بنابراین محلول با غلظت کم فنل با همان میزان رادیکال

کشاورزی که در تهیه نانوفتوکاتالیست دی اکسید تیتانیوم غنی شده با آهن از این پژوهش حمایت کردند، سپاسگزاری می گردد.

یک عامل مؤثر در تجزیه غلظت هایی بالاتر فل مشخص می شود.

### قدرتانی

بدین وسیله از گروه فناوری نانو در پژوهشکده مهندسی جهاد

## منابع

1. Akbal F, Nur Onar A. Photocatalytic degradation of phenol. *Environmental Monitoring and Assessment*. 2003;83(3):295-302.
2. Sullivan JB, Krieger GR. Clinical Environmental Health and Toxic Exposures. 2nd ed. USA: Lippincott Williams & Wilkins; 2001.
3. Verschueren K. Handbook of Environmental Data on Organic Chemicals. 4th ed. New York: John Wiley & Sons; 2001.
4. Technical information and Safety protection of materials (database on the Internet). [cited 2010 Feb 16]. Available from: <http://npchse.net/safety/pdf/MSDS/Phenol.pdf>.
5. Patterson JW. Industrial Wastewater Treatment Technology. Michigan: Ann Arbor Science Publishers Inc; 1977.
6. Rahmani A, Enayati Movafagh A. Investigation of photocatalytic degradation of phenol through UV/TiO<sub>2</sub> Process. *Water & Wastewater*. 2006;58:32-37 (In Persian).
7. Maleki A, Mahvi AH, Alimohamadi M, Ghasri A. Advanced oxidation of phenol by ultraviolet irradiation in aqueous system. *Pakistan Journal of Biological Sciences*. 2006;9(12):2338-41.
8. Edwards JD. Industrial Wastewater Treatment, a Guidebook. Florida (USA): Lewis Publishers; 2000.
9. Zhu J, Zheng W, He B, Zhang J, Anpo M. Characterization of Fe-TiO<sub>2</sub> photocatalysts synthesized by hydrothermal method and their photocatalytic reactivity for photodegradation of XRG dye diluted in water. *Journal of Molecular Catalysis A: Chemical*. 2004;216(1):35-43.
10. Zhou M, Yu J, Cheng B. Effects of Fe-doping on the photocatalytic activity of mesoporous TiO<sub>2</sub> powders prepared by an ultrasonic method. *Journal of Hazardous Materials*. 2006;137(3):1838-47.
11. Sun L, Li J, Wang CL, Li SF, Chen HB, Lin CJ. An electrochemical strategy of doping Fe<sup>3+</sup> into TiO<sub>2</sub> nanotube array films for enhancement in photocatalytic activity. *Solar Energy Materials and Solar Cells*. 2009; 93:1875-80.
12. Hung WC, Fu SH, Tseng JJ, Chu H, Ko TH. Study on photocatalytic degradation of gaseous dichloromethane using pure and iron ion-doped TiO<sub>2</sub> prepared by the sol-gel method. *Chemosphere*. 2007;66(11):2142-51.
13. Liu S, Chen Y. Enhanced photocatalytic activity of TiO<sub>2</sub> powders doped by Fe unevenly. *Catalysis Communications*. 2009;10(6):894-9.
14. Hu X, An T, Zhang M, Sheng G, Fu J. Preparation and photocatalytic activities of Fe<sup>3+</sup> doped nanometer TiO<sub>2</sub> composites. *Res J Chem Environ*. 2007;11(4):13-21.
15. Tryba B. Increase of the photocatalytic activity of TiO<sub>2</sub> by carbon and iron modification. *International Journal of Photoenergy*. 2008;Article ID 721824, 15 pages.
16. Adan C, Bahamonde A, Fernandez-Garcia M, Martinez-Arias A. Structure and activity of nanosized iron-doped anatase TiO<sub>2</sub> catalysts for phenol photocatalytic degradation. *Applied Catalysis B: Environmental*. 2007;72(1-2):11-7.
17. Nahar M. Photocatalytic degradation of phenol by visible light-responsive iron-doped TiO<sub>2</sub> and spontaneous sedimentation of the TiO<sub>2</sub> particles. *Chemosphere*. 2006;65(11):1976-82.
18. Zhou M, Yu J, Cheng B. Preparation and photocatalytic activity of Fe-doped mesoporous titanium dioxide nanocrystalline photocatalysts. *Materials Chemistry and Physics*. 2005;93(1):159-63.
19. American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 21st ed. Washington DC: APHA; 2005.
20. Guo Z, Ma R, Li G. Degradation of phenol by nanomaterial TiO<sub>2</sub> in wastewater. *Chemical Engineering Journal*. 2006;119(1):55-9.
21. Kashif N, Ouyang F. Parameters effect on heterogeneous photocatalysed degradation of phenol in aqueous dispersion of TiO<sub>2</sub>. *Journal of Environmental Sciences*. 2009;21(4):527-33.
22. Yang L, Yu LE, Ray MB. Degradation of paracetamol in aqueous solutions by TiO<sub>2</sub> photocatalysis. *Water Research*. 2008;42(13):3480-88.
23. Mahvi AH, Ghanbarian M, Nasseri S, Khairi A. Mineralization and discoloration of textile wastewater by TiO<sub>2</sub> nanoparticles. *Desalination*. 2009;239(1-3):309-16.
24. Paz Y. Preferential photodegradation-why and how? *Comptes Rendus Chimie*. 2006;9(5-6):774-87.
25. Sobczyski A, Duczmal. Photocatalytic destruction of catechol on illuminated titania. *Reaction Kinetics and Catalysis Letters*. 2004;82(2):213-8.
26. Sobczyski A. Phenol destruction by photocatalysis on TiO<sub>2</sub>: an attempt to solve the reaction mechanism. *Journal of molecular catalysis A: Chemical*. 2004;213(2):225-30.